BT E-148

Cumple la norma: 23/DPC
REVISIÓN: 01/2014

Supermarine AF Tropical 870

Componente A: 870.1234 (Rojo), 870.1399 (Azul) y 870.1553 (Negro)
Componente B: NA

Supermarine Tropical AF 870 utiliza en su composición materias primas especialmente seleccionadas, que le dan la característica de Tinta tipo matriz soluble.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO
Antifouling libre de estaño. Monocomponente.

MODO DE EMPLEO
Pinturas de fondo plano vertical y las pequeñas y medianas embarcaciones, adecuadas tanto para condiciones estáticas y dinámicas.

INFORMACIONES TÉCNICAS		
COLOR	Rojo, Azul y Negro.	Otros colores consultar a nuestro departamento técnico.
TEXTURA	Acetinado	
SÓLIDOS POR VOLUMEN	60% ± 2	De acuerdo con ISO 3233
PESO POR LITRO	1,450 ± 0,05 g/ml	De acuerdo con ASTM D 1475
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	25°C	
RENDIMIENTO TEÓRICO	12,0 m^2/l para 50 µm	
ESPESOR HÚMEDO	83 µm	
ESPESOR SECO	50 µm	
TIEMPO DE SECADO, para 50 µm		25°C

		Mínimo	Máximo
	Tacto		4 h
	Manejo		12 h
	Repintado	4 h	120 h

CONDICIONES AMBIENTALES	**Temperatura**	Deverá estar entre 0 y 40°C. Para temperaturas inferiores 10°C, usar 0,8% en volumen de un acelerador de secado 870.1683.
	Humedad	Entre 30 e 85%
	Punto de rocío	Sustrato mínimo 3°C por encima del punto de rocío
	Diluyente	410.0000
DATOS DE APLICACIÓN	**Trincha**	Sólo para retoques y refuerzo de cordones de soldadura, esquinas, etc. No es necesario diluir.
	Rodillo	Diluir hasta el volumen con 10% de 410.0000. Necesita más número de capas para lograr el espesor deseado. Utilizar rollo resistentes a los disolventes (lana de cordero). La lana se debe cortar bien cerca del rollo para que no se produzca la formación de burbujas durante la aplicación.
	AirLess	Diluir con diluyente 410.0000 a volumen con 5%. Use el tamaño de boquillas entre 19 y 23 y la presión de la bomba de entre 140 y 175 kgf / cm 2 (2000-2500 psi).

La información en esta hoja puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

BT E-148

Cumple la norma: 23/DPC
REVISIÓN: 01/2014

Supermarine AF Tropical 870

Componente A: 870.1234 (Rojo), 870.1399 (Azul) y 870.1553 (Negro)
Componente B: NA

Primer recomendado	Rekotar DVI 288.
Pintura ya existente	La superficie debe estar limpia, libre de aceite, grasa y polvo. No puede mostrar zonas con desprendimientos. Recubierto con imprimación apropiado.
Acabado recomendado	No aplicable.

FECHA DE EXPIRACIÓN 12 meses después de la fecha de fabricación.

NÚMERO ONU **1263**
NÚMERO DE RIESGO **33**

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. El rendimiento práctico de este producto varía en función de la técnica de aplicación, el tipo y la rugosidad del espesor del sustrato aplicado y las condiciones ambientales, y el método.

2. Los valores encontrados en las pruebas que figuran en esta hoja se obtuvieron en el laboratorio a una temperatura de 25 ° C con la pintura del color blanco. Con diferentes temperaturas antes mencionadas los valores naturalmente sufren cambios significativos.

3.No deseche los envases, pinceles o rodillos utilizados otros equipos en el mar.

4. Intervalo mínimo para el lanzamiento en el agua (inundaciones), después de la última capa de la FA es de 12 horas y la máximo es de 24 horas para las condiciones tropicales y 48 horas para condiciones de enfriamiento.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

1. El uso y / o mal manejo de este producto pueden ser peligrosos para la salud y causar un incendio o una explosión. No utilizar antes de tomar las medidas necesarias para evitar daños y lesiones.

2. Almacenamiento: Almacenar en ambientes protegidos, con buena ventilación y una temperatura máxima de 40 ° C. No lo exponga a la luz solar directa.

3. Inflamabilidad: Manténgalo alejado de llamas y chispas.

4. Inhalación: Evite respirar los vapores, mantener una buena ventilación durante la aplicación y secado.

5.Manipulación: Evitar el contacto con la piel y los ojos, el uso de guantes, gafas, máscaras de protección y cremas protectoras. No coma ni beba cerca del sitio de aplicación. Mantener alejado de los niños y animales de contacto.

La información en esta hoja puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

EN CASO DE ACCIDENTE

1. Contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y limpiar con un jabón neutro.

2. Contacto con la ropa: Quitar la ropa afectada y lávela en un lugar adecuado.

3. Fugas: Aislar el Área – no fumar. Detener y contener la los derrames con arena, aserrín o tierra y transferir los líquidos contenidos y los sólidos por separado, para proceder a la eliminación.

4. Fuego: Proteger los recipientes no dañados con chorro de agua, spray o niebla. Apagar el fuego con extintores de CO2, espuma o polvo químico seco.

5. Salpicaduras en los ojos: Lave inmediatamente con agua corriente limpia (por lo menos durante 10 minutos) y buscar atención médica.

IMPORTANTE: Para obtener más información, consulte la ficha seguridad de este producto químico.

La información en esta hoja puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.